

STOFFKOLLEKTION

Savona Webstoff

Webstoff
Woven

Lichtechtheit 5 von 5
Farben bleiben brillant

Reibechtheit 5 von 5
Kein Abfärben, Bestnote

Pilling 5 von 5
Bestnote, keine Knötchenbildung

Azofarbstoffe nicht nachweisbar
Im Labor geprüft

BASISDATEN *Basic data*

Gewicht / Weight	Zusammensetzung / Composition	Nutzbreite / Usable width	Art des Stoffs / Type of fabric
330 g/m² ± 5 %	100 % Polyester	145 cm ± 2 %	Webstoff

PRÜFWERTE NACH DIN EN 14465:2006 *Test results*

PRÜFUNG / TEST	VERFAHREN / METHOD	ERGEBNIS / RESULT
Scheuerfestigkeit Abrasion resistance	EN ISO 12947-1,2	> 45.000
Zugfestigkeit Tensile strength	EN ISO 13934-1	35,2-1296 N Kette / warp 30,5-1293 N Schuss / weft
Nahtschiebewiderstand Seam slippage	EN ISO 13936-2	3,0 mm Kette / warp 3,5 mm Schuss / weft
Pillbildung Resistance to pilling	EN ISO 12945-2	5 (5)
Weiterreißfestigkeit Tear strength	EN ISO 13937-3	82,0 N Kette / warp 81,8 N Schuss / weft
Reibechtheit Colour fastness to rubbing	EN ISO 105-X12	5 (5)
Lichtechtheit Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	5 (5)
Entzündbarkeit Ignitability	EN 1021-1 / BS 5852: Part 1:1979, Ignition source 0 (Cigarette)	Bestanden, keine Verbrennung No burning identified
Feuerschutz Fire protection	BS 5852	Auf Anfrage On request

PFLEGEHINWEISE *Care labeling*

					
Handwäsche Hand wash	Nicht bleichen Do not bleach	Nicht im Trockner Do not tumble dry	Bügeln, niedrig Iron low	Reinigung (P), schonend Gentle dry clean	Nicht bürsten Do not brush

ZERTIFIKATE *Certificates*

Azofarbstoffe nicht nachweisbar / Azo dyes undetectable

Konformität / Compliance: Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU-Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
Our product complies with EU Directive 2002/61/EC and the European Chemicals Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

Geprüft durch / Tested by: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium, Carl-Bertelsmann-Str. 66, 33332 Gütersloh, Germany. Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, die Ergebnisse verstehen sich daher als mittlere Richtwerte. The tests were carried out with different samples, therefore the results are meant as medium indicative.